



CATÁLOGO DE PRODUCTOS







ÍNDICE DE PRODUCTOS

Hidrófugo líquido	1
-------------------	---

Hidrófugo en polvo	1
--------------------	---

Membrana líquida	2
------------------	---

Pintura asfáltica	3
-------------------	---

Membrana asfáltica autoadhesiva	3
---------------------------------	---

Ceresical	4
-----------	---

Plastificante en polvo	4
------------------------	---

Oxido de hierro	5
-----------------	---

Yeso	5
------	---

Enduido Cementicio	6
--------------------	---

Cemento Blanco	7
----------------	---

Revoque Fino a la Cal	7
-----------------------	---

HIDRÓFUGO LÍQUIDO

- Líquido blanquecino, espeso, obtenido de una mezcla química de varios componentes.

El complejo químico disuelto en agua, se agrega a la mezcla de cemento y arena la cual impermeabiliza contra toda clase de humedad, agua y salitre.

- Para impermeabilizar: fachadas, paredes, pisos, sótanos, tanques.



RENDIMIENTO

1 Lt de Ceresita para 3 a 4 m² de revoque

8 a 10 Lts de Ceresita para 1 m³ de hormigón

PRESENTACIÓN

Balde 1 Lt

Balde 3,6 Lts

Balde 10 Lts

Balde 18 Lts

HIDRÓFUGO EN POLVO

- Hidrófugo en polvo fácil de usar, no altera la resistencia de la mezcla, asegura gran impermeabilidad y protección duradera contra la humedad.

- El uso del producto está formalmente indicado en todo tipo de construcciones nuevas o refacciones siendo específico en:

- Paredes
- Sótanos
- Baños
- Terrazas
- Piletas
- Capas Aisladoras Horizontales
- Impermeabilización de medianeras
- Hormigones



PRESENTACIÓN

Sachet 100gr

RENDIMIENTO

1 dosis de hidrófugo de 100 gr



1 bolsa de cemento de 50 kg

MEMBRANA LÍQUIDA

- Impermeabilizante acrílico con características de membrana líquida con alto contenido de resina de última generación.

Una vez seca forma una membrana continua con elasticidad superior al 400%

El mayor volumen de sólidos respecto a productos similares, permite el máximo aprovechamiento de la mano de obra.

- Para impermeabilizar: techos planos no transitados, techos inclinados, bóvedas, paredes, fibrocemento.



TEJA



BLANCO

RENDIMIENTO

El consumo por mano de aplicación es de 0,25 kg por m². Se recomienda como impermeabilizante de paredes un consumo mínimo de 0,5 kg/m²

Techos	1,5 kg/m ²
Paredes	0,5 kg/m ²

PRESENTACIÓN

Balde 4 y 20 kg



PINTURA ASFÁLTICA

- Elaborada con asfaltos modificados emulsionado con mezclas de coloides minerales. Posee un alto contenido de asfalto propiedad que lo distingue de productos similares. Este producto es de uso en frío, aplicable a paredes, azoteas, etc.
- Para impermeabilizar: muros de fundaciones, paredes, postes enterrados, imprimante para membranas, estructuras de hormigón, vigas de cimentación



RENDIMIENTO

El consumo por mano de aplicación es de 0,25 litros por m²

Aplicar con brocha, pincel, escobillón o rodillo.

Imprimador	0,5 Lts/m ²
Paredes	1 Lts/m ²
Techos inclinados	3 Lts/m ²
Techos planos	3,5 Lts/m ²

PRESENTACIÓN

Balde 1 - 3,6 y 18 Lts



MEMBRANA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA

- Membrana constituida por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente. Permite impermeabilizar y reparar sin el uso de soplete. Puede ser aplicada sobre cualquier tipo de material. Evita filtraciones en techos de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, tanques de acero.



PRESENTACIÓN

MEDIDAS

10 cm x 25 m
15 cm x 25 m
25 cm x 25 m

CERESICAL

- Ceresical es un aditivo plastificante concentrado destinado a mejorar la trabajabilidad y aumentar la durabilidad de las mezclas cementicias. El producto es un líquido de color marrón listo para usar con el agua de amasado de las mezclas. Al ser un potente plastificante con incorporación de aire, permite el remplazo total o parcial de la cal en las mezclas y facilita el trabajo permitiendo generar ahorros de material y excelentes terminaciones.
- Mejora la adherencia, la trabajabilidad y la cohesión interna de las mezclas. Disminuye las fisuras por retracción, la exudación y mejora la impermeabilidad.



PRESENTACIÓN

Botella 1 Lt
Bidon 5 Lts
Balde 18 Lts

Dosificaciones sugeridas

	Revoque Interno	Revoque Externo	Revoque Impermeable	Mezcla de Asentamiento	Carpetas
Cemento	1	1	1	1	1
Arena	8	8	3	10	4
Cal	1	1			
HIDRÓFUGO CERESITA		1 Lt diluido en 12 Lts de agua	1 Lt diluido en 10 Lts de agua		
CERESICAL	0,2% a 0,5% en relación al peso de cemento (estándar 200ml x bolsa de cemento de 50 kg) Recomendación práctica : Diluir 2 a 3 litros de Ceresical en un tambor de 200 Lts de agua o 200 ml (un vaso) por cada balde de 20 Litros de agua en obra.				

PLASTIFICANTE EN POLVO

- Aditivo plastificante en polvo concentrado destinado a mejorar la trabajabilidad y aumentar la durabilidad de las mezclas cementicias. El producto es un polvo rosado listo para usar con el agua de amasado de las mezclas.
- Para usar en revoques internos y externos, carpetas y alisadas cementicias, mezclas de asentamiento de bloques y colocación de baldosas.



PRESENTACIÓN

Sachet 100gr

RENDIMIENTO

1 dosis de 100 gr → 1 bolsa de cemento de 50 kg

OXIDO DE HIERRO



- Los óxido de hierro micronizados Ceresita son un polvo 100% natural. Se emplean principalmente como pigmentos para la industria de la construcción, tales como pinturas, revestimientos anticorrosivos, cementos, productos de hormigón, asfaltos, ladrillos, tejas, cerámicas.

COLORES

- Amarillo
- Rojo
- Negro

PRESENTACIÓN

Bolsas 1 kg

YESO

- Yeso blanco para aplicación manual, especialmente adecuado para utilizar en revoques y losas de hormigón.
 - Fraguado lento y controlable.
 - Alta adherencia.
 - Excelente terminación.
- Para usar en revoques y enlucidos interiores, aplicación en obras de arte, molduras y cornisas.



RENDIMIENTO

Mezclar 1 kg de Yeso con 700 ml de agua
 Consume 1 kg x m² x mm de espesor

PRESENTACIÓN

Bolsa 1 kg

ENDUIDO CEMENTICIO

- Enduido cementicio fino en polvo listo para mezclar con agua y usar. Especialmente diseñado para terminaciones finas de estructuras de hormigón y mamposterías revocadas logrando un acabado fino.
- Para usar en paredes interiores y exteriores, sellado de fisuras pequeñas y sin movimiento, base para pinturas y terminación decorativa tipo estuco veneciano.



 GRIS  BLANCO

RENDIMIENTO

2 kg/m² por mm de espesor.
Ej: Para espesor de 2mm una bolsa
rinde 5m²

PRESENTACIÓN

Bolsa 10 kg



CEMENTO BLANCO

- El cemento blanco es un tipo de cemento portland, empleado tanto en piezas prefabricadas como en acabados de suelos y albañilería en general.
- **Recomendado para:** prefabricados de hormigón, edificios de "hormigón visto" (esto es, que no tienen posteriores revestimientos de acabado), juntas de azulejos o de baldosas de suelo.
También es el cemento de preferencia cuando se emplean aditivos colorantes.



CONSUMO APROXIMADO

1,2 kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

Bolsa 1 Kg

REVOQUE FINO A LA CAL

- Revoque Fino a la Cal CERESITA es un revoque fino a base de cal aérea hidratada, arenas seleccionadas y aditivos, premezclado en seco, listo para usar como terminación fina de paredes y cielorrasos en interiores y exteriores sobre soportes tradicionales cementicios curados.
- **Recomendado para:** terminación interior o exterior. Se puede aplicar sobre revoques gruesos realizados con morteros de cal-cemento, cemento o cemento de albañilería logrando una óptima calidad de terminación para fachadas y medianeras.



CONSUMO APROXIMADO

1,5 kg/m² por mm de espesor.
Espesor recomendado de 1 a 3 mm

PRESENTACIÓN

Bolsa 25 Kg





Produce PENNSYLVANIA SA